

Teknisk datablad

# KOIMOS Naturoolie Nr. 196

**N** svarer til **LIVOS neutral** til allergikere, lugt- og kemikaliesensitive.

## Uden æteriske olier

<b>Anvendelsesområde</b>	Til indendørs brug. Anvendes til ubehandlede trægulve og massivtræ - f.eks. møbler, pakke, trapper mm. Også egnet til absorberende sten.
<b>Egenskaber</b>	Fri for opløsningsmidler, koboltfri. Fri for æteriske olier. Efter 1. påføring fås mat overflade, efter 2. påføring fås halvmat overflade. Spyt- og svedægte jf. DIN 53 160
<b>Fuld varedeklaration</b>	Linolie, Linolie-Standolie-Naturharpiksester, carnaubavoks, aluminiumsilikat, dehydreret ricinusolie og blyfri tørremidler (Ca, Mn, Zr).
<b>Farve</b>	002 farveløs
<b>Forarbejdning</b>	Påføres med spartel eller rulle. Poleres efterfølgende med fnugfri klud eller maskine ved temperaturer over 15°C (for yderligere anvisning se bagsiden).
<b>Forbrug</b>	Kan beregnes mere nøjagtigt vha. en prøve. Vejl.: 1. lag: 20 g/m <sup>2</sup> , dvs. 1 liter rækker til ca. 47 m <sup>2</sup> . Ved eksotiske træsorter ca. 12-15 g/m <sup>2</sup> , dvs. 1 liter rækker til ca. 65-83 m <sup>2</sup> . (Bruttoforbrug! Maling, der hænger ved arbejdsredskaber er ikke medregnet). 2. lag: 3 g/m <sup>2</sup> , dvs. 1 liter rækker til ca. 313 m <sup>2</sup> .
<b>Rengøring</b>	Værktøj rengøres straks efter brug med LEVO Penselrens nr. 997.
<b>Tørretid</b>	Ved 23°C og 50 % rel. luftfugtighed: 16 - 24 timer. Gennemhærdning opnået efter 4 uger. Ved højere temperaturer er tørretiden kortere og der skal poleres tidligere.
<b>Densitet</b>	ca. 0,97 g/ml.
<b>Vær opmærksom på</b>	Sørg for tilstrækkelig udluftning efter forarbejdning. Opbevar arbejdsmaterialer som f.eks. klude, poleringspads, svampe, slibestøv mv. vædet med ikke gennemtør KOIMOS Naturoolie nr. 196 i lufttæt metalbeholder eller i vand frem til bortskaffelse, da der ellers er risiko for selvantændelse pga. indholdet af planteolie. Produktet i sig selv er ikke selvantændende. P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
<b>Bortskaffelse</b>	Jf. lokale bestemmelser. Indtørrede produktrester kan bortskaffes som husholdningsaffald.
<b>Emballagestr.</b>	0,375 l; 0,75 l; 2,5 l; 10 l; 30 l; 200 l.
<b>Opbevaring</b>	Køligt, tørt. Uåbnet holdbar i mindst 4 år. Omfyld til mindre beholder efter åbning for at minimere mængden af luft i beholderen.

## Brugsanvisning

# KOIMOS Naturoolie Nr. 196

<b>Træ</b>	<b>Forberedelse:</b> Træ skal være tørt (træfugtighed maks. 12 %), fast, absorberende, harpiks- og støvfrit. Forslibning foretages trinvis - kornstørrelse ved <b>møbler</b> op til korn 240, ved <b>gulve</b> op til korn 120 med valsemaskine, op til korn 180 med slibegitter.
<b>Forarbejdning</b>	Omrøres godt. Er emballagen brudt, kan der dannes en hinde på produktet - denne fjernes inden brug. Lav en test før brug. 1. lag: påføres med skum- eller korthåret rulle eller med spartel. Poleres efter 20 minutter med maskine og poleringspad eller bomuldsklud. Kontroller ensartetheden i modlys! 2. lag: der fordeles ca. 1 spsk/m <sup>2</sup> . Poleres med det samme med bomuldsklud eller maskine med poleringspad af filt. Alternativ efterbehandling: med ALISA Hård voks nr. 302 eller BIVOS Olie-voks nr. 376.
<b>Rengøring</b>	Overflade rengøres med TRENA Neutralrengøring nr. 556 jf. anvisning eller GLOUROS Rengøringsmiddel nr. 1806 fortyndet min. 1:20. Anvend godt opvredet klud, så overfladen kun gøres fugtig og ikke våd. Ved hver 4.-5. rengøring anvendes GLANOS Plejeemulsion nr. 559 i vandet i stedet for TRENA Neutralrengøring/GLOUROS Rengøring.
<b>Pleje</b>	Grundrengøring med TRENA Neutralrengøring nr. 556 (fortyndet 1:5 med vand) eller GLOUROS Rengøringsmiddel nr. 1806 (fortyndet min. 1:20). Plej overfladen med KUNOS Gulvolie nr. 1893 eller med den voks, der blev anvendt som efterbehandling, hvis overfladen ser mat ud. Er overfladen helt slidt, behandles der inden pleje med KIOMOS Naturoolie nr. 196, 3g/m <sup>2</sup> .
<b>Vær opmærksom på</b>	På træ, der ikke er mættet af KOIMOS Naturoolie nr. 196, kan der opstå pletter og misfarvninger, hvis det udsættes for vand. Ved meget finporede træsorter som pæretræ eller tarmvridrøn poleres første lag ind allerede efter 5 minutter, da der ellers kan opstå pletter. Arbejd ikke med spartel på disse træsorter. Koboltfri olie tørrer langsommere, hvis den påføres i tykt lag.

Alle angivelser er resultater af mangeårig forskning og praktisk afprøvning. De bliver vejledt på baggrund af vores kendskab til dato. Ved publicering af et nyere oplag, mister dette datablad sin gyldighed. De kan altid finde den nyeste version på hjemmesiden [www.livos.de](http://www.livos.de). Databladet tjener et informations- og rådgivningsformål. Der kan ikke afledes juridiske forpligtelser heraf. Ved tvivlsspørgsmål kontakt venligst forhandler, distributør eller producent.