

Teknisk datablad

## KUNOS Bordpladeolie Nr. 243

**N** svarer til **LIVOS neutral** til allergikere, lugt- og kemikaliesensitive.

### Uden æteriske olier

<b>Anvendelsesområde</b>	Til indendørs brug på massivt træ, f.eks. køkkenbordplader, spisebordsplader og vindueskarme samt krydsfinerplader. Ikke egnet til finer, bejdet træ og indvendigt i skabe.
<b>Egenskaber</b>	Fri for kobolt og terpener. Tydeliggør træets struktur og årringe. Efter første påføring er overfladen mat. Efter 2. og 3. påføring er overfladen silkemat. Spyt- og svedfast jf. DIN 53 160. Egnet til legetøj jf. DIN EN 71, del 3. Fri for organisk-kemiske forbindelser jf. DIN EN 71 del 9. Vandafvisende efter 3 påføringer og 4 ugers gennemhærdning.
<b>Fuld varedeklaration</b>	Isoalifater, linolie-standolie-naturharpiks-ester, træolie, linolie, naturharpiksglycerinester, mikroniseret voks, kiseltsyre, dehydreret aminosukker og blyfri tørremidler (Ca, Mn, Zr).
<b>Farve</b>	002 Farveløs
<b>Fortynding</b>	Anvendes ufortyndet.
<b>Forarbejdning</b>	Med pensel, excentersliber med oliesugende polerskive eller en fnugfri bomuldsklud ved temperaturer over 16°C.
<b>Forbrug</b>	Kan beregnes mere nøjagtigt vha. en test. Vejl: 1. påføring: 45 ml/m <sup>2</sup> , dvs. 1 l rækker til ca. 22 m <sup>2</sup> . 2. påføring: 11 ml/m <sup>2</sup> , dvs. 1 l rækker til ca 90 m <sup>2</sup> . 3. påføring: 4 ml/m <sup>2</sup> , dvs. 1 l rækker til ca. 250 m <sup>2</sup> .
<b>Rengøring</b>	Værktøj rengøres straks efter brug med LEVO Penselrens nr. 997.
<b>Tørretid</b>	Ved 23°C og 50 % rel. luftfugtighed. Første lag 24 timer, efterfølgende lag 12 timer.
<b>Densitet</b>	ca. 0,88 g/ml.
<b>Vær opmærksom på</b>	Sørg for god udluftning under og efter forarbejdning. Opbevar arbejdsmaterialer som f.eks. klude, poleringspads, svampe, slibestøv mv. vædet med ikke gennemtør KUNOS Bordpladeolie nr. 243 i lufttæt metalbeholder eller i vand frem til bortskaffelse, da der ellers er risiko for selvantændelse pga. indholdet af planteolie. Det flydende og forarbejdede produkt er ikke selvantændende.  P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P301+P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Ring omgående til en læge. EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
<b>Bortskaffelse</b>	Jf. lokale bestemmelser. Indtørrede produktrester kan bortskaffes som husholdningsaffald.
<b>Emballagestr.</b>	0,1l ; 0,25 l; 0,75 l; 2,5 l; 10 l; 30 l
<b>Opbevaring</b>	Køligt, tørt. Uåbnet holdbar i mindst 4 år. Åbne produkter reagerer med ilt, hvilket kan føre til hindedannelse og harsk lugt. Omfyld derfor rester til mindre beholder efter åbning.

## Brugsanvisning

# KUNOS Bordpladeolie Nr. 243

### Træ

#### Forberedelse:

Træ bør være tørt (træfugtighed under 12 %), fast, absorberende, harpiks- og støvfrit. Forslibes trinvist til korn 240, undtagelse: eg til korn 180.

#### Alternativ:

Forslib til korn 120 og slib igen efter første påføring med korn 320.

#### Forarbejdning

Omrøres godt. Fjern evt. opstået hinde fra produkt i allerede åben emballage. Foretag en test.

**1. lag påføres grundigt (fuldt mættet).** Overskydende olie fordeles (fjernes givetvis) efter 20 minutter. Alle træets porer skal være mættet med olie, der må dog ikke ligge noget olie på overfladen. Efter mindst 24 timers tørretid påføres **2. lag** (en teskefuld pr. m<sup>2</sup>) og poleres omhyggeligt ind.

Efter yderligere 12 timer kan det **3. lag** påføres på samme måde som 2. lag.

3 lag er nødvendige for at opnå vandafvisende egenskaber.

Egnet værktøj er en excentersliber med oliesugende polerskive eller pensel og fnugfri bomuldsklud.

#### Vigtige informationer for første anvendelse:

Oliens maksimale vandafvisende egenskab opnår først sit maksimum efter 4 ugers gennemhærdning. I denne tørringsperiode bør vand fjernes fra overfladen med det samme.

### Rengøring og pleje

Med TRENA Neutralrengøring. Anvend en hårdt opvredet klud.

Hvis overfladen ser mat ud, kan træet plejes ved at påføre KUNOS Bordpladeolie nr. 243 på samme måde som ved 2./3. påføring.

Alle angivelser er resultater af mangeårig forskning og praktisk afprøvning. De bliver vejledt på baggrund af vores kendskab til dato. Ved publicering af et nyere oplag, mister dette datablad sin gyldighed. De kan altid finde den nyeste version på hjemmesiden [www.livos.de](http://www.livos.de). Databladet tjener et informations- og rådgivningsformål. Der kan ikke afledes juridiske forpligtelser heraf. Ved tvivlsspørgsmål kontakt venligst forhandler, distributør eller producent.

Oktober 2018 Rev. 3.7