

Teknisk datablad

ALISA Hård voks Nr. 302

N svarer til **LIVOS neutral** til allergikere, lugt- og kemikaliesensitive.

Uden æteriske olier

Anvendelsesområde	Til indendørs brug. Anvendes på olierede eller voksede overflader samt overflader, der er grundet med LIVOS shellak-produkter. Ikke egnet til områder udsat for fugt.
Egenskaber	Fri for opløsningsmidler. Silkemat overflade efter gennemtørring. Egnet til legetøj jf. DIN EN 71, del 3. Spyt- og svedægte jf. DIN 53 160.
Fuld varedeklaration	Valnøddeolie, saflorolie, bivoks, carnaubavoks, naturharpiksester og dehydreret aminosukker.
Farve	Farveløs.
Forarbejdning	Med klud, spartel eller sprøjtemaskine til varm voks (for yderligere anvisninger: se bagsiden).
Forbrug	Kan beregnes mere nøjagtigt vha. en prøve! Vejledende: 1 l rækker til ca. 200 m ² pr lag, dvs. 5 ml/m ² . Afhængigt af underlagets absorberingsevne og overfladebeskaffenhed også mere eller mindre.
Tørretid	Ved 23°C og 50 % rel. luftfugtighed 1 time. Lad gennemtørre 16 timer efter polering.
Densitet	Ca. 0,85 g/ml.
Vær opmærksom på	Opbevar arbejdsmaterialer som f.eks. klude, poleringspads, svampe, slibestøv mv. vædet med ikke gennemtør ALISA Hård voks nr. 302 i lufttæt metalbeholder eller i vand frem til bortskaffelse, da der ellers er risiko for selvantændelse pga. indholdet af planteolie. Produktet i sig selv er ikke selvantændende. P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
Bortskaffelse	Jf. lokale bestemmelser. Indtørrede produktrester kan bortskaffes som husholdningsaffald.
Emballagestr.	0,2 l; 2,5 l.
Opbevaring	Køligt, tørt. Uåbnet mindst holdbar i 2 år. Efter brug udglattes overfladen, emballagen lukkes tæt, og produktet opbruges inden for 3 måneder.

Forarbejdning

ALISA Hård voks Nr. 302

Forberedelse	Underlaget skal være mættet med LIVOS Olie eller forbehandlet med LANDIS Shellakgrunder nr. 718 eller BASKO Spærrelak nr. 740.
Forarbejdning	<p>Forbehandlingen skal være helt tør. Efter min. 24-48 timer fordeles ALISA Hård voks med klud, spartel eller sprøjte i et meget tyndt lag og poleres ind med poleringspad eller filtpad. Sprøjtemaskiner skal indstilles til voksens kvalitet.</p> <p>OBS: hvis voksen påføres i for tykt et lag kan resultere i en klæbrig overflade og dårlig polerbarhed. Opstår dette problem skal poleringspadsne udskiftes oftere.</p> <p>På møbler kan ALISA Hård voks påføres med en fnugfri bomuldsklud foldet til en lille pude, voksbørste eller en lille poleringspad.</p> <p>Polering med bomuldsklud, poleringsbørste, "blocker" eller bonemaskine med stærkt tryk foretages i årernes retning efter tidligst 1 time. Der skal fremkomme en jævn, silkemat, ikke klæbrig overflade. Poler evt. endnu en gang efter en dags yderligere tørring.</p>
Renovering	Meget slidte og snavsede eller på anden vis beskadigede områder rengøres grundigt med TRENA Neutralrengøring nr. 556 eller GLOUROS Rengøringsmiddel nr. 1806, slibes og efterolieres ved behov eller behandles med LANDIS Schellakgrunder nr. 718. Påfør derefter ALISA Hård voks nr. 302 i et tyndt lag og poler.
Pleje	<p>Fjern støv med støvsuger eller moppe. Gummimærker eller anden grov tilsmudsning kan fjernes med SVALOS Fortynder nr. 292. Poler derefter på ny.</p> <p>Afhængigt af behov kan efterbehandles med BIVOS Olievoks nr. 376 1-2 gange årligt. Afhængigt af behov rengøres med TRENA Neutralrengøring nr. 556 og hver 4. eller 5. gang tilsættes GLANOS Plejeemulsion nr. 559 vaskevandet.</p>
Vær opmærksom på	<p>Behandl overflader behandlet med hård voks skånsomt de første 3 uger. Afdæk kortvarigt med bølgepap eller andet diffusionsåbent materiale ved behov.</p> <p>Permanente tæpper bør ikke lægges på overfladen i de 3 uger. I denne periode må overfladen under ingen omstændigheder rengøres med vand. Sand, fugt og snavs skader gulvet mest.</p>

Alle angivelser er resultater af mangeårig forskning og praktisk afprøvning. De bliver vejledt på baggrund af vores kendskab til dato. Ved publicering af et nyere oplag, mister dette datablad sin gyldighed. De kan altid finde den nyeste version på hjemmesiden www.livos.de. Databladet tjener et informations- og rådgivningsformål. Der kan ikke afledes juridiske forpligtelser heraf. Ved tvivlsspørgsmål kontakt venligst forhandler, distributør eller producent.