

Teknisk datablad (gældende fra batch #72564)

GRAVA Grunder Nr. 408

N

svarer til

LIVOS neutral

til allergikere, lugt- og kemikaliesensitive.

Anvendelsesområde	Til indendørs brug. Anvendes til fastgørelse af let sandede, kridtede eller stærkt absorberende underlag. Fungerer som vedhæftningsmiddel til LIVOS vægmalingsprodukter og som grunder inden tapetsering af gipsplader, se også LAVO Tapetklister nr. 535.
Egenskaber	Diffusionsåben. Transparent. GRAVA Grunder nr. 408 blev i tidsskriftet „Ökotest: Ratgeber Bauen, Wohnen, Renovieren“ udgave 5/2003 bedømt med " sehr gut " ("meget god").
Fuld varedeklaration	Vand, linolie, isoalifater, bivoks, metylcellulose, lærkeharpiks, dammarharpiks, shellak, borax, sølvklorid, og ethanol.
Farve	Transparent efter tørring.
Fortynding	Koncentratet fortyndes som regel 1:1 med vand (se også side 2).
Forarbejdning	Males på med loftbørste eller kalkkost, ved temperaturer over 10 °C. Rengør værktøjet undervejs, når der opstår korn eller striber på overfladen. (For yderligere anvisning, se bagsiden)
Forbrug	1 l rækker til ca. 34 m ² , dvs. 29 ml/m ² , afhængigt af overfladens absorberingsevne og beskaffenhed kan forbruget være højere eller lavere. For nøjagtig beregning foretag en test.
Tørretid	Ved 23°C og 50 % rel. luftfugtighed kan overfladen overmales efter 24 timer.
Rengøring	Værktøj rengøres straks efter brug med LATIS Værktøjsrens nr. 558 fortyndet med 1-2 dele varmt vand.
Densitet	ca. 0,98 g/ml.
Vær opmærksom på	P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
Bortskaffelse	Jf. lokale bestemmelser. Indtørrede produktrester kan bortskaffes som husholdningsaffald.
Emballagestr.	0,5 l; 2,5 l; 10 l; 30 l.
Opbevaring	Køligt men frostfrit og tørt. Uåbnet mindst holdbar i 2 år. Anvendes inden for 2-3 dage efter åbning. Er produktet fortyndet, mister det sin lagerevne!
Emballage	Polyethylen (PE). Dette materiale er grundvandsneutralt og kan genbruges.

Brugsanvisning

GRAVA Grunder Nr. 408

Generelle krav til underlaget	Underlaget skal være tørt, bæredygtigt, absorberende, pH-neutralt, rent og fri for skillemidler, revner, udblomstringer og svampe.																				
Forberedelse	Huller og revner udbedres med VEDO Vægspartel nr. 440. Anvend armeringssystem ved konstruktionsrevner. For yderligere forarbejde se tabel:																				
	<table><thead><tr><th><u>Underlag</u></th><th><u>Forarbejde</u></th></tr></thead><tbody><tr><td>Cement-, gips-, og Kalkpuds</td><td>Evt. sinterhud fjernes ved slibning. Fjern støv og snavs.</td></tr><tr><td>Støbte undergulve</td><td>Maks. restfugt Cementgulv <2% Anhydritgulv <0,5% Ikke-absorberende støbte undergulve dækkes helt med spartelmasse.</td></tr><tr><td>Beton</td><td>Overskydende forskallingsolie, støv og snavs fjernes.</td></tr><tr><td>Gasbeton</td><td>Støv og snavs fjernes. Evt. udglattes hele fladen med spartelmasse.</td></tr><tr><td>Ler, murværk</td><td>Fjern støv og snavs.</td></tr><tr><td>Let kridtende malingslag</td><td>Støvsuges, børstes evt. af med stålbørste og rengøres.</td></tr><tr><td>Limmaling - eller ubæredygtige malingslag</td><td>Skal fjernes fuldstændigt, vaskes af og tørre.</td></tr><tr><td>Hårde træfiberplader</td><td>Rester af evt. skillemidler fjernes med egnet middel.</td></tr><tr><td>Gipsplader og fibergipsplader</td><td>Kontroller fugearmeringen.</td></tr></tbody></table>	<u>Underlag</u>	<u>Forarbejde</u>	Cement-, gips-, og Kalkpuds	Evt. sinterhud fjernes ved slibning. Fjern støv og snavs.	Støbte undergulve	Maks. restfugt Cementgulv <2% Anhydritgulv <0,5% Ikke-absorberende støbte undergulve dækkes helt med spartelmasse.	Beton	Overskydende forskallingsolie, støv og snavs fjernes.	Gasbeton	Støv og snavs fjernes. Evt. udglattes hele fladen med spartelmasse.	Ler, murværk	Fjern støv og snavs.	Let kridtende malingslag	Støvsuges, børstes evt. af med stålbørste og rengøres.	Limmaling - eller ubæredygtige malingslag	Skal fjernes fuldstændigt, vaskes af og tørre.	Hårde træfiberplader	Rester af evt. skillemidler fjernes med egnet middel.	Gipsplader og fibergipsplader	Kontroller fugearmeringen.
<u>Underlag</u>	<u>Forarbejde</u>																				
Cement-, gips-, og Kalkpuds	Evt. sinterhud fjernes ved slibning. Fjern støv og snavs.																				
Støbte undergulve	Maks. restfugt Cementgulv <2% Anhydritgulv <0,5% Ikke-absorberende støbte undergulve dækkes helt med spartelmasse.																				
Beton	Overskydende forskallingsolie, støv og snavs fjernes.																				
Gasbeton	Støv og snavs fjernes. Evt. udglattes hele fladen med spartelmasse.																				
Ler, murværk	Fjern støv og snavs.																				
Let kridtende malingslag	Støvsuges, børstes evt. af med stålbørste og rengøres.																				
Limmaling - eller ubæredygtige malingslag	Skal fjernes fuldstændigt, vaskes af og tørre.																				
Hårde træfiberplader	Rester af evt. skillemidler fjernes med egnet middel.																				
Gipsplader og fibergipsplader	Kontroller fugearmeringen.																				
Forarbejdning	Koncentratet røres godt igennem. Normalvis fortyndes 1:1 med lunkent vand - tilsæt vandet langsomt under omrøring. GRAVA Grunder nr. 408 skal fortyndes, indtil der kan ses en hinde på underlaget efter påføring. Test på selve underlaget. På stærkt absorberende underlag, som f.eks. ler- eller kalkpuds, anvendes GRAVA ufortyndet eller fortyndet med op til 20% vand.																				
Vær opmærksom på	Som grunder før tapetskit, tilsæt LAVO Tapetklistre nr. 535 i forholdet 1:1 med en fortyndet GRAVA Grunder-opløsning, der er fortyndet med 20% vand. Nikotin- og vandpletter kan afspærres med REMIO Spærregrunder nr. 618. OSB-, spån- og krydsfinerplader samt underlag indeholdende stoffer, der medfører risiko for gennemslag, bør grundes med REIMO Spærregrunder nr. 618. Grundes med REIMO, skal der ikke grundes med GRAVA. Ved saltudblomstringer bør en fagmand, der kan vurdere typen af udblomstring og finde en passende løsning, konsulteres, inden tætningsforanstaltninger gennemføres. Evt. bundfald eller klumper er ikke ensbetydende med forringet kvalitet.																				

Alle angivelser er resultater af mangeårig forskning og praktisk afprøvning. De bliver vejledt på baggrund af vores kendskab til dato. Ved publicering af et nyere oplag, mister dette datablad sin gyldighed. De kan altid finde den nyeste version på hjemmesiden www.livos.de. Databladet tjener et informations- og rådgivningsformål. Der kan ikke afledes juridiske forpligtelser heraf. Ved tvivlsspørgsmål kontakt venligst forhandler, distributør eller producent.