

Teknisk datablad

DUBRON Naturmaling Nr. 413

N svarer til **LIVOS neutral** til allergikere, lugt- og kemikaliesensitive.

Uden æteriske olier

Gældende fra batchnr. #64568

Anvendelsesområde	Til indendørs brug. Anvendes på puds, murværk, savsmuldspap, gipsplader, lerpuds samt hæftende og absorberende dispersionsmalingsoverflader. Ikke egnet til tekstil- og vinyltapet eller ovenpå vinylbelægninger.
Egenskaber	Fri for æteriske olier. Stor rækkeevne, ikke tendens til dråbedannelse, vaskbar overflade. Kan blandes med URA Fuldtone- og Tonermaling nr. 424 efter ønske - vaskbarheden forringes givetvis herved. Efter tørring har malingen god diffusionsåbenhed og kan overmales med DUBRON Strukturmalning nr. 465. Dækkeevnen modsvarer DIN 55 987.
Fuld varedeklaration	Vand, kridt, titandioxid, talkum, bivokssæbe, sojaolie-naturharpiksester, methylcellulose, sojaolie, borsyre og borax.
Farve	Hvid.
Fortynding	Skal ikke fortyndes ved maling med pensel/rulle. Skal malingen sprøjtes på, fortyndes med 10% vand.
Forarbejdning	Med langhåret rulle, pensel eller airless sprøjtemaskine, ved temperaturer over 12°C. Omrøres grundigt før brug. (For yderligere anvisninger se side 2).
Forbrug	1 l ufortyndet rækker til ca. 8 m ² pr. lag, dvs. 125 ml/m ² , afhængigt af underlagets absorberingsevne og overfladebeskaffenhed kan forbruget dog være større eller mindre. Forbruget kan beregnes mere nøjagtigt vha. en test.
Tørretid	Kan ved 23°C og 50 % rel. luftfugtighed overmales efter 12 timer. Længere tørretid ved lavere temperaturer, højere luftfugtighed, eller hvis underlaget har lav absorberingsevne.
Rengøring af værktøj	Arbejdsredskaber rengøres straks efter brug med LATIS Værktøjsrens nr. 558.
Densitet	Ca. 1,45 g/ml
Diffusionsevne	Ca. 95 % (for vanddamp - testet i stil med Parks Cup-metode).
Vær opmærksom på	Sørg for tilstrækkelig udluftning efter forarbejdning. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. EU-grænseværdi for produktet (Kat. A/a): 30 g/l (2010) Dette produkt indeholder maksimalt 0 g/l VOC.
Bortskaffelse	Jf. lokale bestemmelser. Indtørrede produktrester kan bortskaffes som husholdningsaffald.
Emballagestr.	1 l; 5 l; 10 l; 30 l.
Opbevaring	Køligt men frostfrit, tørt. Uåbnet mindst holdbar i 1 år. Anvendes inden for 2-3 dage efter åbning.
Emballage	Polyethylen (PE). Dette materiale er grundvandsneutralt og kan genbruges.

Brugsanvisning

DUBRON Naturmaling Nr. 413

Krav til underlaget Underlaget skal være tørt, hæftende, absorberende, neutralt, rent samt fri for skillemidler, revner, udblomstringer og svampe.

Forberedelse Huller og revner udbedres med vægspartel. Anvend armeringssystem ved konstruktionsrevner. Nedenstående oversigt indeholder udover information om forarbejdet på forskellige underlag også anvisninger om brugen af GRAVA Grunder nr. 408. GRAVA Grunder nr. 408 skal fortyndes, indtil der ikke dannes en hinde efter påføring. Test derfor på selve underlaget.

<u>Underlag</u>	<u>Forarbejde</u>	<u>Grunding</u>
Cement-, gips-, og kalkpuds	Evt. sinterhud fjernes ved slibning. Fjern støv og snavs.	GRAVA Grunder nr. 408
Beton	Overskydende forskallingsolie, støv og snavs fjernes.	GRAVA Grunder nr. 408
Gasbeton	Støv og snavs fjernes. Udspartles evt.	GRAVA Grunder nr. 408
Ler, murværk, LIVOS Lermaling og Lerstrukturmaling	Fjern støv og snavs.	GRAVA Grunder nr. 408
Let kridtende malingslag	Børstes af med stålbørste og støves af	GRAVA Grunder nr. 408
Limmaling - eller uhæftende malingslag	Skal fjernes fuldstændigt, vaskes af og tørre.	GRAVA Grunder nr. 408
Gipsplader og fibergipsplader	Kontroller fugearmeringen.	GRAVA Grunder nr. 408
Strukturtapet (f.eks. savsmuldstapet)	Kontroller klæbningens styrke. Klæb evt. efter.	

Vær opmærksom på Foretag hæfte- og lugttests på eksisterende malingslag. Resultaterne kan først vurderes efter min. tre dage. For uforenelighed med eksisterende malingslag kan LIVOS ikke drages til ansvar. Omrøres godt før brug. Anvend ikke fremmede kvaliteter til opblanding, lasering eller spartling, hvis optimale resultater skal opnås. På kontrastfyldte, glatte eller stærkt/varierende absorberende underlag kan det være nødvendigt med påføring af flere lag. Påføring med airlessmaskine er fordelagtig ved meget glatte eller kontrastfyldte underlag (dyse: 0,009-0,011 inch, strøjtetryk: 150 bar, lufttryk: 2-3 bar).

Friske farvepletter kan fjernes med SVALOS Fortynder nr. 292 eller LEVO Penselrens nr. 997.

Til toning blandes URA Fuldtone- og Tonermaling nr. 424 grundigt med dobbelt mængde DUBRON Naturmaling nr. 413. Rør den tonede maling igennem med røremaskine. Rør løbende i blandingen og påfør i tyndt lag med pensel eller rulle.

Farven kan vurderes efter tørring af en malerprøve. Når koncentrationen af URA Fuldtone- og tonermaling nr. 424 øges, kan vaskbarheden blive påvirket negativt.

OBS: ibland ikke tonerpasta fra andre producenter.

Alle angivelser er resultater af mangeårig forskning og praktisk afprøvning. De bliver vejledt på baggrund af vores kendskab til dato. Ved publicering af et nyere oplag, mister dette datablad sin gyldighed. De kan altid finde den nyeste version på hjemmesiden www.livos.de. Databladet tjener et informations- og rådgivningsformål. Der kan ikke afledes juridiske forpligtelser heraf. Ved tvivlsspørgsmål kontakt venligst forhandler, distributør eller producent.