

Teknisk datablad (gyldig fra batch #67425)

ALBION Naturmaling Nr. 417

N svarer til **LIVOS neutral** til allergikere, lugt- og kemikaliesensitive.

Uden æteriske olier

Anvendelsesområde	Til indendørs brug. Vægmalning til toning med URA Farvetilsætning. Anvendes på puds, beton, murværk, savsmuldstapet, gipsplader samt på hæftende og absorberende dispersionsmalingsoverflader. Ikke egnet til tekstil- og vinyltapet eller ovenpå vinylbelægninger.
Egenskaber	Fri for opløsningsmidler. Malingsfilmen har efter gennemtørring en rigtig god vanddampdiffusionsevne. Kan tones med URA Fuldtone- og Tonermaaling nr. 424 i ønsket blandingsforhold.
Fuld varedeklaration	Vand, kridt, talkum, sojaolie-naturharpiksester, titandioxid, methylcellulose, bivokssæbe, hampeolie, saflorolie, sojaolie, borax, borsyre, ethanol, citronolie og citronsyre.
Farve	Hvid.
Forarbejdning	Omrøres godt. Fortynd ikke. Tilføj ønskede farve og mængde jf. farvekortet og rør til en homogen masse. Påføres med pensel, børste eller rulle (af lammeuld for bedste resultat) ved rumtemperaturer over 10°C.
Forbrug	1 liter ufortyndet maling rækker til ca. 7-8 m ² pr. lag. Dvs. 125 ml/m ² . Afhængigt af underlagets absorberingsevne og overfaldebeskaffenhed kan der være brug for mere eller mindre. Lav en prøve for nøjagtig beregning!
Tørretid	Ved 23°C og 50 % rel. luftfugtighed ca. 12 timer.
Densitet	Ca. 1,26 g/ml
Rengøring	Værktøj rengøres med LATIS Værktøjsrens nr. 558 straks efter brug.
Vær opmærksom på	P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
Bortskaffelse	Jf. lokale bestemmelser. Indtørrede produktrester kan bortskaffes som husholdningsaffald.
Emballagestr.	1 l; 2,5 l; 10 l.
Opbevaring	Køligt men frostfrit og tørt. Uåbnet holdbar i mindst 24 mdr. Åben maling skal bruges inden for 2-3 dage.
Emballage	Polyethylen (PE). Dette materiale er grundvands neutralt og kan genbruges.

ALBION Naturmaling Nr. 417

Krav til underlaget Underlaget skal være tørt, bæredygtigt, absorberende, neutral, fri for skillemidler, revner, udblomstringer og svampe.

Forberedelse Huller og revner skal udbedres med vægspartel. Anvend et armeringssystem ved udbedringen af konstruktionsrevner. Følgende oversigt indeholder information om forberedelse på forskellige underlag samt anvisninger til anvendelsen af GRAVA Grunder nr. 408. GRAVA nr. 408 skal fortyndes så meget, at der ikke sker nogen synlig filmdannelse. Udfør venligst en test inden påføring.

<u>Underlag</u>	<u>Forarbejde</u>	<u>Grunding</u>
Cement-, gips- og kalkpuds	Støv og snavs fjernes. Et evt. sinterlag fjernes ved slibning.	GRAVA Grunder nr. 408
Beton	Forskallingsolie, støv og snavs fjernes.	GRAVA Grunder nr. 408
Gasbeton	Støv og snavs fjernes. Spartles evt. op.	GRAVA Grunder nr. 408
Ler, murværk, LIVOS Lermaling og -strukturmaling	Støv og snavs fjernes	GRAVA Grunder nr. 408
Let kridtende gammel maling	Børstes af med en stålbørste og rengøres.	GRAVA Grunder nr. 408
Limmaling eller ikke bæredygtig maling	Fjernes fuldstændig. Vask efter og lad tørre.	GRAVA Grunder nr. 408
Gipsplader og fibergipsplader	Kontroller fugearmering.	GRAVA Grunder nr. 408
Strukturtapet	Kontroller klæberens hæftning. Lim evt. efter.	

Vær opmærksom på Udfør hæfteprøve på eksisterende underlag.
Omrør ALBION grundigt. Foretag prøvepåføring. Foretag vurdering af farve på baggrund af prøven efter en dags tørring.
På kontrastrige, glatte, stærkt eller uensartet absorberende flader er mindst to lag påkrævet. Påføring med Airlessmaskine (dysse: 0,009-0,011 inch, sprøjtetryk: 150 bar, lufttryk: 2-3 bar) er fordelagtig på meget glatte eller kontrastrige underlag.
Med tiltagende koncentration af URA Fuldtone- og Toner maling nr. 424 kan vaskbarheden reduceres.
OBS: rør ikke op med tonerpasta fra andre producenter.
Ved påføring af for tykt lag har det tørre malingslag tendens til at kridte. Friske malingspletter kan fjernes med SVALOS Fortynder nr. 222.

Alle angivelser er resultater af mangeårig forskning og praktisk afprøvning. De bliver vejledt på baggrund af vores kendskab til dato. Ved publicering af et nyere oplag, mister dette datablad sin gyldighed. De kan altid finde den nyeste version på hjemmesiden www.livos.de. Databladet tjener et informations- og rådgivningsformål. Der kan ikke afledes juridiske forpligtelser heraf. Ved tvivlsspørgsmål kontakt venligst forhandler, distributør eller producent.