



Teknisk datablad

STRUTIVOS Kalkpuds (fin) Nr. 471

Anvendelsesområde	Til indendørs brug på mineralske vægge. Eget til badeværelser, områder der udsættes for vandstænk og som underlag til LIVOS Kalkmaling og Kalkstrukturmalning.
Egenskaber	Har pga. høj alkalitet (pH 13) fungicid/svampedræbende virkning. Antibakteriel. Rigtig god udfyldningsevne, let strukturerbar. Fri for opløsningsmidler. Efter gennemtørring er pudsen åndbar, fugtighedsregulerende, dækkende, mat.
Fuld varedeklaration	Vand, slamkalk, kridt, marmormel, cellulose.
Farve	Hvid. Kan tones med max. 5% kalkægte URA Tørpigment Nr. 849 - 870.
Forarbejdning	Ved temperaturer over 8°C. Trækkes på med glittebræt af rustfrit stål i et lag på maks. 2 mm. tykkelse. (For yderligere informationer se bagsiden).
Forbrug	Afhænger af motiv, underlag og lagets tykkelse. Foretag en test på objektet eller overfladen for nøjagtige værdier. Vejledende: 1 kg rækker til 0,8 m ² , dvs. 1,2 kg/m ²
Tørretid	Ved 23°C og 50 % rel. luftfugtighed ca. 24 timer pr. mm. tykkelse.
Rengøring	Værktøj rengøres med vand straks efter brug.
Densitet	Ca. 1,76 g/ml
Vær opmærksom på	<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="margin-right: 20px;">   <p style="text-align: center;">Fare</p> </div> <div> <p>H315 Forårsager hudirritation. H318 Forårsager alvorlig øjenskade. H335 Kan forårsage irritation af luftvejene. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P260 Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.</p> </div> </div>
	Vinduesruder, metaldele, stenoverflader osv. skal afdækkes godt.
Bortskaffelse	Jf. lokale bestemmelser. Indtørrede produktrester kan bortskaffes som husholdningsaffald.
Emballagestr.	1 kg; 7,5 kg; 15 kg.
Lagring	Køligt men frostfrit og tørt. Uåbnet holdbar i mindst 1 år. Brudt emballage skal lukkes omhyggeligt.
Emballage	Polyethylen (PE). Dette materiale er grundvandsneutralt og kan genbruges.

Brugsanvisning

STRUTIVOS Kalkpuds (fin) Nr. 471

Krav til underlaget	Underlaget skal være tørt, støv- og fedtfrit, bæredygtigt og moderat absorberende samt fri for skillemidler, revner, udblomstringer og svampe. Sinterhud på pudsoverflader fjernes mekanisk.
Forberedelse	<p>Murværk, beton, mineralsk puds, letmørtel HD: Underlaget skal rengøres grundigt, forskallingsolie skal fjernes fra beton. Ny grundpuds skal være mindst 2-3 uger gammel. Sandende og meget absorberende underlag grundes med GRAVA Grunder nr. 408, og vand- eller nikotinpletter forbehandles med STRATOVER Grunder nr. 1731.</p> <p>Calciumsilikat: Afstøves, forbehandles med STRATOVER Grunder Nr. 1731</p> <p>Gipspuds og gipsplader: Afstøves, grundes med GRAVA Grunder nr. 408</p> <p>Fibergipsplader: Afstøves, fugtes med vand eller grundes med GRAVA Grunder 408.</p> <p>Stærkt absorberende kalkpuds: Afstøves, fugtes med vand. Hvis pudsen er sandende, grundes med GRAVA Grunder 408.</p> <p>Træmaterialer, som f.eks. hårde og bløde træfiberplader: Gengøres grundigt, bløde ubehandlede fiberplader grundes med REIMO Spærregrunder nr. 618</p> <p>Intakt og bæredygtig LIVOS maling (DUBRON Naturmaling, Strukturmalning, Væglasurer og Lerstrukturmalning): Afstøves</p> <p>Underlag malet med kalkmalning: Fugtes med vand</p> <p>Gammel maling: Dispersions-, latex- eller oliemaling fjernes mekanisk eller ved afsyring. Limfarve skal vaskes af.</p> <p>Revner, fuger og pudsskader dybere end 2 mm skal udbedres med vægspartel. Anvend armeringsystem ved konstruktionsrevner. Spartlede områder behandles med GRAVA nr. 408.</p>
Indfarvning	Indfarves med STRUTIVOS Toner nr. 476 eller op til 5% kalkægte URA Tørpigmenter. Pigmenterne udrøres i vand og blandes uden klumper i malingen. Indfarvet kalkpuds tørrer normalvis changerende op.
Efterbehandling	Med LIVOS kalkprodukter som Kalkstrukturmalning nr. 474 eller Kalkmalning nr. 475.
Vær opmærksom på	Anvend ikke andre kvaliteter til iblanding, lasering eller spartel. Kalkpuds kan pga. råstofferne såvel som påføringsmetode se delvist mat, skinnende eller plettet ud. For at opnå større ensartethed, kan der males med Kalkstrukturmalning nr. 474 eller Kalkmalning nr. 475.

Alle angivelser er resultater af mangeårig forskning og praktisk afprøvning. De bliver vejledt på baggrund af vores kendskab til dato. Ved publicering af et nyere oplag, mister dette datablad sin gyldighed. De kan altid finde den nyeste version på hjemmesiden www.livos.de. Databladet tjener et informations- og rådgivningsformål. Der kan ikke afledes juridiske forpligtelser heraf. Ved tvivlsspørgsmål kontakt venligst forhandler, distributør eller producent.