

Teknisk datablad

STRUTIVOS Kalkmaling Nr. 475

Anvendelsesområde Til indendørs brug på ubehandlede, pudsede vægge - særligt frisk kalkpuds. Især velegnet til badeværelse og områder, der udsættes for vandstænk. Ikke egnet på tapetserede overflader.

Egenskaber Har pga. høj alkalitet (pH 13) fungicid virkning. Dækkende, mat, fri for opløsningsmidler, kan overmales flere gange. Har lav spænding, er skimmelafvisende og hæmmer ikke underlagets sorptions- og diffusionsevne efter gennemtørring.

Fuld varedeklaration Afhængigt af farve: Vand, slamkalk, kridt, methylcellulose, mineralpigmenter, sakkharose.

Farve

007 Sand	020 Terra	058 Fersken	
018 Majs	040 Tegl	104 Skiffer	201 Hvid

Farveintensiteten kan gøres svagere ved tilsætning af Kalkmaling nr. 475 - 201 Hvid i et hvilket som helst forhold. Kan tones med maks. 5% kalkægte URA Pigment nr. 849 - 870 eller STRUTIVOS Toner nr. 476.

Forarbejdning Ved rumtemperaturer over 8°C med pensel, børste eller rulle (for yderligere anvisninger se bagsiden).

Forbrug Kan beregnes vha. en prøve! Afhænger af underlagets struktur og absorberingsevne. Vejledende: 1 l rækker til 6,6 m², dvs. 150 ml/m².

Tørretid Ved 23°C og 50 % rel. luftfugtighed ca. 12 timer.

Rengøring Værktøj rengøres med vand straks efter brug.

Densitet Ca. 1,20 g/ml.

Vær opmærksom på



H315 Forårsager hudirritation.
 H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
 H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
 P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 P260 Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
 P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
 P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.
 P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
 Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

Vinduesruder, metaldele, stenoverflader osv. skal afdækkes godt.

Bortskaffelse Jf. lokale bestemmelser. Indtørrede produktrester kan bortskaffes som husholdningsaffald.

Emballagestr. 1 l; 5 l; 10 l.

Opbevaring Køligt men frostfrit og tørt. Uåbnet holdbar i mindst 1 år. Brudt emballage skal lukkes omhyggeligt.

Emballage Polyethylen (PE). Dette materiale er grundvandsneutralt og kan genbruges.

STRUTIVOS Kalkmaling Nr. 475

Krav til underlaget	Underlaget skal være tørt, støv- og fedtfrit, bæredygtigt og moderat absorberende samt fri for skillemidler, revner, udblomstringer og svampe. Sinterhud på pudsoverflader fjernes mekanisk.
Forberedelser	<p>Murværk, beton, mineralsk puds, letmørtel HD: Underlaget skal rengøres grundigt, forskallingsolie skal fjernes fra beton. Sandende og meget absorberende puds grundes med GRAVA Grunder nr. 408. Ny grundpuds skal være mindst 2-3 uger gammel. Vand- eller nikotinpletter forbehandles med STRATOVER Grunder nr. 1731.</p> <p>Calciumsilikat: Afstøves, forbehandles med STRATOVER Grunder Nr. 1731</p> <p>Gipspuds og gipsplader: Afstøves, grundes med GRAVA Grunder nr. 408</p> <p>Fibergipsplader: Afstøves, fugtes med vand eller grundes med GRAVA Grunder 408.</p> <p>Stærkt absorberende kalkpuds: Afstøves, fugtes med vand. Hvis pudsen er sandende, grundes med GRAVA Grunder 408.</p> <p>Træmaterialer, som f.eks. hårde og bløde træfiberplader: Rengøres grundigt, bløde ubehandlede fiberplader grundes med REIMO Spærregrunder nr. 618</p> <p>Intakt og bæredygtig LIVOS maling (DUBRON Naturmaling, Strukturmalning, Vægglasurer og Lerstrukturmalning): Afstøves.</p> <p>Underlag malet med kalkmaling: Fugtes med vand.</p> <p>Eksisterende malingslag: Dispersions-, latex- eller oliemaling fjernes mekanisk eller ved afsyring. Limmaling skal vaskes af.</p> <p>Revner, fuger og pudsskader dybere end 2 mm skal udbedres med vægspartel. Anvend armeringsystem ved konstruktionsrevner. Spartlede områder behandles med GRAVA nr. 408.</p>
Forarbejdning	STRUTIVOS Kalkmaling nr. 475 omrøres godt. Afhængigt af underlaget påføres 2-3 lag maling. Første lag påføres ufortyndet eller fortyndet med op til 20% vand, afhængigt af underlagets absorberingsevne. Ved påføring af efterfølgende lag, fugtes underlaget med vand og der males med ufortyndet eller ved behov maks. 20% fortyndet kalkmaling. Høje temperaturer i omgivelserne øger behovet for vand. Fugt overfladen ved påføring af efterfølgende lag.
Toning	Kan tones med op til 5% kalkægte URA Tørpigmenter eller med STRUTIVOS Toner nr. 476 i er hvilket som helst blandingsforhold. Rør pigmenterne op med lidt vand inden tilsætning, til der ikke længere er klumper i. Tonet kalkmaling tørrer normalvis changerende op.
Vær opmærksom på	For at undgå glinsende områder bør malingen ikke påføres med for kraftigt tryk. Under påføring bør det undgås at arbejde flere gange samme sted. STRUTIVOS Kalkmaling nr. 475 ser transparent ud i våd tilstand. Dækkeevnen opnås først efter tørring.

Alle angivelser er resultater af mangeårig forskning og praktisk afprøvning. De bliver vejledt på baggrund af vores kendskab til dato. Ved publicering af et nyere oplag, mister dette datablad sin gyldighed. De kan altid finde den nyeste version på hjemmesiden www.livos.de. Databladet tjener et informations- og rådgivningsformål. Der kan ikke afledes juridiske forpligtelser heraf. Ved tvivlsspørgsmål kontakt venligst forhandler, distributør eller producent.