

Teknisk datablad

SAMO Møbelmaling Nr. 698

Anvendelsesområde	Til indendørs brug. Kridtmaling til møbler af ubehandlet, massivt træ, spånplader og MDF-plader (påføres med rulle).			
Egenskaber	Dekoratív, porrefyldende, mat. Spyt- og svedægte jf. DIN 53160. Fri for organiske kemiske stoffer jf. DIN EN 71 del 9.			
Fuld varedeklaration	Kridt, titandioxid, isoalifater, linolie-standolie-naturharpiksester, glimmer (mineral), talkum, appelsinolie, kiselsyre, jernoxid, dehydreret aminosukker og blyfri tørremidler (Ca, Co, Zr). Sammensætningen varierer fra farve til farve.			
Farve	204 Hvid 895 Honninggul 916 Salvie	580 Cremehvid 899 Rose 970 Pistacie	645 Lysegrå 900 Blågrå	648 Slam 903 Mynte
Fortynding	Skal malingen sprøjtes på, fortyndes med SVALOS Dyppe- og Sprøjtefortynder nr. 293.			
Forarbejdning	Påføres sparsomt med pensel eller rulle (ufortyndet) eller med sprøjte (maks. 10% fortyndet) ved temperaturer over 15°C og lav luftfugtighed.			
Forbrug	Beregnes vha. en prøve! Vejledende: 1 l ufortyndet rækker til 10 - 15 m ² pr. lag, dvs. 80 ml/m ² . Afhængigt af træets absorberingsevne og overfladebeskaffenhed kan malingen være drøjere i brug.			
Densitet	Ca. 1,57 – 1,59 g/ml, alt afhængigt af farve.			
Tørretid	Ved 23°C og 50 % rel. luftfugtighed: berøringsstør efter ca. 3 timer; slibbar og overmalbar efter 24 timer; gennemhærdet efter ca. 6-7 dage. Tørretiden er længere ved påføring af tykke lag, ved lave temperaturer eller høj luftfugtighed.			
Rengøring	Værktøj rengøres straks efter brug med LEVO Penselrens nr. 997.			
Vær opmærksom på	Sørg for god udluftning under og efter forarbejdning. Arbejdsmaterialer som klude, poleringspads, svampe, slibestøv mv. vædet med ikke gennemtør SAMO Møbelmaling opbevares i lufttæt metalbeholder eller vand frem til bortskaffelse, da der ellers er risiko for selvantændelse pga. indholdet af planteolie. Det flydende og forarbejdede produkt er ikke selvantændende.			
	P102	Opbevares utilgængeligt for børn.		
	P301+P310	I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Ring omgående til en læge.		
	EUH066	Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.		
	EUH208	Indeholder appelsinolie (limonen), cobalt(2+)salte. Kan udløse allergisk reaktion.		
Bortskaffelse	Jf. lokale bestemmelser. Indtørrede produktrester kan bortskaffes som husholdningsaffald.			
Emballagestr.	0,375 l; 0,75 l; 2,5 l; 5 l.			
Opbevaring	Køligt, tørt. Uåbnet holdbar i mindst 4 år. Åbne produkter reagerer med ilt. Omfyld derfor rester til mindre beholder efter åbning.			

Brugsanvisning

SAMO Møbelmaling Nr. 698

Forberedelse	Underlaget skal være tørt (træfugtighed under 15%), fast, rent samt fri for fedt, harpiks og støv. Forslib med maks. korn 120.
Forarbejdning	<p>Omrøres grundigt før brug og fjern eventuel hinde. 1 - 2 lag påføres sparsomt med pensel, rulle eller sprøjte ved temperaturer over 15°C.</p> <p>Efterbehandling med en af KUNOS Olierne (som f.eks. 243, 244-002 (farveløs), 245, 1878 er nødvendig at påføre efter 24 timer for øget slidstyrke og vandafvisning. Der opstår derved en let glans. Alternativ efterbehandling kan foregå med DYADEN Beskyttelses-emulsion nr. 571, der giver overfladen en vandafvisende beskyttelsesfilm, der er mindre glat og ikke påvirker farvenuancen gulligt.</p>
Renovering	Ikke-intakte malingslag fjernes fuldstændig ved slibning. Males derefter som ubehandlet træ.
Vær opmærksom på	<p>SAMO Møbelmaling nr. 698 skal påføres sparsomt. For tykke lag kan føre til længere tørretid og der kan opstå ridser ifm. påføringen af de øvrige lag.</p> <p>Møbelmalingen indeholder en smule opløsningsmiddel, hvorfor hindedannelse ikke kan udelukkes. Fjern evt. opstået hinde inden omrøring. Omfyld rester til opbevaring i en mindre beholder. For evt. følger som f.eks. manglende hæftning og lugtdannelse, som opstår pga. overmaling med produkter fra andre producenter, eller uforenelighed med eksisterende behandling af underlaget kan LIVOS ikke drages til ansvar. Overmal ikke silikonemasse.</p>

Alle angivelser er resultater af mangeårig forskning og praktisk afprøvning. De bliver vejledt på baggrund af vores kendskab til dato. Ved publicering af et nyere oplag, mister dette datablad sin gyldighed. De kan altid finde den nyeste version på hjemmesiden www.livos.de. Databladet tjener et informations- og rådgivningsformål. Der kan ikke afledes juridiske forpligtelser heraf. Ved tvivlsspørgsmål kontakt venligst forhandler, distributør eller producent.